

PRŮVODCE APLIKACÍ MAGNETICKÉ STĚRKY

MAGNETICKÁ STĚRKA JE KOMBINACÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKY A MAGNETICKÉ BARVY S VYSOKOU KONCENTRACÍ KOVOVÝCH ČÁSTEČEK. PRO SPRÁVNOU APLIKACI MAGNETICKÉ STĚRKY POSTUPOJTE PODLE NÁVODU NIŽE. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU **WWW.CHYTRAZED.CZ**

1. ZMĚŘTE PLOCHU

Rozměřte plochu, na kterou budete magnetickou stěrku aplikovat, a okraje plochy olepte malířskou páskou a ochrannou fólií. Na 1m2 plochy je potřeba 2kg magnetické stěrky.

2. PŘIPRAVTE PLOCHU

Ujistěte se, že plocha je čistá, suchá a schopna nést tíhu stěrky. Případné větší nerovnosti přeburste a díry zatmelte. Před aplikací magnetické stěrky povrch důkladně napenetrujte, aby se sjednotila savost povrchu.

3. DŮKLADNĚ PROMÍCHEJTE

Po otevření balení magnetickou stěrku důkladně promíchejte. Obsah balení je finální a **NEREDÍ SE** vodou ani jinými ředidly!

4. APLIKACE 1. VRSTVY

Pro profesionální uživatele (malíři): Aplikujte přibližně 1 kg stěrky na 1 metr čtvereční, nebo 1,2 mm vrstvy pomocí gumové stěrky nebo stěrkovacího hladítka.

Pro neprofesionální uživatele: Odvažte 1 kg magnetické stěrky a aplikujte na ploše 1m2 gumovou stěrkou nebo stěrkovacím hladítkem. Tuto hrubou vrstvu stěrky ještě dodatečně rovnoměrně rozetřete malířským válečkem s krátkým vlasem. Pokračujte takto na dalším metru čtverečním.

5. VYHLAĎTE

Vyčkejte přibližně hodinu, dokud stěrka částečně nevyschne. Použijte gumovou stěrku nebo stěrkovací hladítko k úplnému vyhlazení ještě než vrstva kompletně nevyschne.

PRVNÍ VRSTVU NECHEJTE 6 HODIN VYSCHNOUT, NEŽ APLIKUJETE DRUHOU VRSTVU!

6. APLIKACE 2. VRSTVY

Aplikujte 2. vrstvu magnetické stěrky opakováním kroku číslo 4.

7. VYHLAĎTE

Vyčkejte přibližně hodinu, dokud stěrka nebude polosuchá. Použijte stěrkovací hladítko k vyhlazení plochy, dokud kompletně nezaschne. Pokud plocha bude již přeschlá, můžete povrch mírně navlhčit vodou a vyhladit.

8. ZKONTROLUJTE PLOCHU

Pokud je povrch po nanesení druhé vrstvy nerovný nebo má nedokonalosti, aplikujte ještě tenkou vrstvu stěrky, kterou rozetřete na dané ploše do ztracena.

9. SCHNUTÍ

Nechte danou plochu schnout minimálně 24 hodin.

10. KONEČNÉ VYHLAZENÍ

Použijte jemný smirkový papír k vyhlazení plochy a odstranění drobných nerovností.

**VAŠE PLOCHA JE PŘIPRAVENA K POUŽITÍ JAKO SAMOSTATNÁ MAGNETICKÁ PLOCHA V BARVĚ ŠEDÉ
NEBO JAKO MAGNETICKÝ PODKLAD PRO FINÁLNÍ VRSTVU DLE VAŠÍ VOLBY.**

Na magnetickou stěrku je vhodné používat neodymové magnety, které najdete na našem e-shopu **shop.chytrazed.cz**

PRO JAKÉKOLI DOTAZY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:

EMAIL: INFO@CHYTRAZED.CZ

TEL: +420 731 444 250