

MAGNETICKÁ TABULOVÁ BARVA

POKUD CHCETE MÍT MAGNETICKOU A ZÁROVEŇ TABULOVOU ZEĎ, POSTUPOUJTE NÁSLEDOVNĚ: PŘÍPRAVA POVRCHU, NANESENÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU A POTÉ NANESENÍ TABULOVÉHO NÁTĚRU. PODROBNÝ POPIS NÍŽE:

MAGNETICKÝ NÁTĚR

- Po dobu aplikace nátěru doporučujeme místnost větrat.
- Před použitím míchejte barvu v plechovce alespoň 3 minuty.
- K aplikaci použijte molitanový váleček nebo váleček s krátkým vlasem.
- Magnetický nátěr můžete zředit 5% vody.
- Magnetický nátěr aplikujte válečkem ve 3 - 4 vrstvách dle savosti podkladu.
- Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte alespoň 2 hodiny pro důkladné zaschnutí.
- Pro docílení ideální hladkosti výsledného povrchu plochu jemně zbruste po každé vrstvě nátěru. Pouze 1. vrstvu nebruste.
- Po broušení vždy odstraňte všechen prach z plochy suchým hadrem.
- Po nanesení poslední vrstvy nechte nátěr schnout alespoň 24 hodin.
- Vzhledem k velkému obsahu kovových částíček je výsledný magnetický nátěr bez další úpravy šedé barvy. Je možné jej ale překrýt bílým nebo barevným interiérovým nátěrem.

UPOZORNĚNÍ: TENTO NÁTĚR JE URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ S NEODYMOVÝMI MAGNETY.

TABULOVÝ NÁTĚR

- Tabulový nátěr před aplikací pořádně promíchejte.
- Pro co nejlepší výsledek použijte molitanový váleček.
- Plochu si pomyslně rozdělte na zhruba metrové části a barvu aplikujte po těchto částech.
- Aplikujte 2 vrstvy s odstupem 3 až 4 hodin.
- Tabulový nátěr je na dotek suchý za 1 hodinu a vhodný k použití po 4 hodinách.
- Před prvním psaním otřete křídou po celém povrchu a ihned smažte suchým hadříkem

Čištění

- Tabulový nátěr je možné čistit mikrovláknovým hadříkem nebo houbou.
- Zbytků křídly se zbavíte navlhčeným hadříkem.
- Vlhký hadřík použijte až po 7 dnech po aplikaci nátěru.

Bezpečnost

- Při kontaktu nátěru s kůží ji opláchněte teplou mýdlovou vodou.
- Při kontaktu nátěru s očima je vypláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Místnost v průběhu aplikace nátěru dostatečně větrejte.
- Pro více informací o bezpečnosti nás neváhejte kontaktovat.